

# VITAKOL®

# VITAVIL CS

## ПВА клей

### **Описание:**

Клей на основе ЭВА для облицовывания панелей из ДСП или МДФ бумажными и ПВХ-пленками, HPL-пластиком для горячего и холодного прессования на плоских и колландровых прессах, а также для склеивания в ВЧ-прессах.

**VITAVIL CS** применяется для облицовывания панелей из древесины, МДФ, ДСП ПВХ-пленками, пропитанными бумажными пленками, шпоном. Подходит для облицовывания ДВП РР- и ПВХ-пленками.

### **Физико-химические характеристики:**

Основа дисперсия

Цвет белый

Вязкость Brookfield при 23°C Sp6/20rpm 17000 -19000 mPa\*s

Минимальная температура образования пленки + 0°C

Время сборки при 20°C 6 – 10 мин

### **Приготовление продукта:**

Температура воздуха и склеиваемых материалов 18 – 22 °C

Влажность древесины 9 – 12 %

Относительная влажность воздуха 65 – 75 %

Расход 100 – 150 г/м<sup>2</sup>

Время прессования при 20°C 11 – 15 мин

### **Примечание:**

Оборудование для нанесения

Клеевальцы, клеенаносящий валик, шпатель, кисть.

Очистка клеенаносящего оборудования осуществляется теплой водой.

Упаковка

Пластиковая емкость 30кг;

Пластиковый контейнер 1100 кг

### **Хранение:**

Срок хранения 12 мес при 20°C в оригинальной упаковке.

**МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ 10°C**

Все предоставленные рекомендации основываются на нашем многолетнем опыте. Однако для получения наилучших результатов требуется проведение испытаний в каждом отдельном случае.

### **Меры предосторожности:**

В процессе нанесения клея избегать его контакта с металлическими предметами