

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАЗВАНИЕ	FTU 100		
ОПИСАНИЕ	Полиуретановый прозрачный грунт-лак		
ОТВЕРДИТЕЛЬ	OU 20	50%	
РАЗБАВИТЕЛЬ	DIL.POL.UNIV 1A	20-30%	

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тиксотропный, прозрачный полиуретановый грунт-лак с высоким сухим остатком, отличной шлифуемостью, твердостью и великолепным порозаполнением.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Рекомендуется для покрытия фасадов, дверей, стульев, элементов мебели, столярных изделий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Удельный вес (20°C)		0,970 ± 0,01
Сухой остаток (teorico)		
	Часть А	50% ± 2
Вязкость (20°C) 'CF4		
	Часть А	100" ± 3
Время жизни (20°C)		4 часа
Сушка (при комнатной температуре)		
	от пыли	20 мин.
	на отлип	40 мин.
	на глубину	Не менее 8 часов
Интервал между слоями без шлифовки		30 мин. - 2 часа
Шлифование (минимум)		4 часа
Нанесение отделочного слоя		8 часов

МАТОВОСТЬ (60°): 35±2 gloss

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСХОД:

Нанесение	Распыление AirMix	Распыление Airless	Лаконалив
1-ый слой г./м ²	120-140	120-140	110-130
2-ой слой г./м ²	120-140	120-140	110-130
Мах.кол-во г./м ²	200	200	200
Разбавление	20-30%	10-20%	10-20%