

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАЗВАНИЕ	LBP 578
ОПИСАНИЕ	Грунт полиуретановый белый
ОТВЕРДИТЕЛЬ	LCB 178 30%по весу (50% по объему)
РАЗБАВИТЕЛЬ	DIL.POL.UNIV 1A

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тиксотропный, эластичный белый полиуретановый грунт с быстрой сушкой. Отлично шлифуется. Обладает высокой укрывной способностью.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Рекомендуется для покрытия МДФ, дверей, различных пород древесины, элементов мебели, столярных изделий в целом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

<i>Удельный вес</i>		<i>1,470 ± 0,010</i>
<i>Сухой остаток</i>		
	<i>Часть A</i>	<i>70.5% ± 2</i>
	<i>A+B</i>	<i>60.5% ± 2</i>
<i>Вязкость</i>		
	<i>Часть A</i>	<i>35" ± 3 CF8</i>
	<i>A+B</i>	<i>25" ± 2 CF4</i>
<i>Время жизни с отвердителем</i>		<i>4 часа</i>
<i>Сушка (при комнатной температуре)</i>		
	<i>от пыли</i>	<i>15 мин.</i>
	<i>на отлип</i>	<i>60 мин.</i>
	<i>на глубину</i>	<i>Не менее 8 часов</i>
<i>Интервал между слоями без шлифовки</i>		<i>40 мин. - 4 часа</i>
<i>Шлифование</i>		<i>6 часа</i>
<i>Нанесение отделочного слоя минимум</i>		<i>8 часов</i>

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСХОД:

<i>Нанесение</i>	<i>Распыление AirMix</i>	<i>Распыление Airless</i>
<i>1-ый слой г./м²</i>	<i>120-150</i>	<i>120-150</i>
<i>2-ой слой г./м²</i>	<i>120-150</i>	<i>120-150</i>
<i>Мах.кол-во г./м²</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
<i>Разбавление</i>	<i>15-20%</i>	<i>10-15%</i>