

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАЗВАНИЕ	LVP 653 (PPB340)
ОПИСАНИЕ	Грунт полиуретановый белый
ОТВЕРДИТЕЛЬ	LCB185 50%-по объему (OU15) LCB062 30%-по весу или 50%-по объему (OU50) LCB178 30%-по весу или 50%-по объему (OU55)
РАЗБАВИТЕЛЬ	DIL.POL.UNIV 1A

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Белый полиуретановый грунт с хорошей вертикальностью. Обладает высокой укрывной способностью. Эластичный. Отлично шлифуется.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Рекомендуется для покрытия МДФ, элементов мебели, столярных изделий в целом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Удельный вес		1.570 ± 40 г/л
Сухой остаток	Часть А	76.5% ± 2
	А+В	64.5% ± 2

Вязкость DIN Cup 8 80" ÷ 100"

Время жизни 2 ÷ 3 часа

Сушка (при комнатной температуре)

от пыли 20 мин.

на отлип 40 мин.

на глубину 8 - 12 часов

Интервал между слоями без шлифовки min 40 мин.- max 4 часа Шлифование
6 часов

Нанесение отделочного слоя 8 часов

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСХОД:

Нанесение	Распыление AirMix	Распыление Airless
1-ый слой г./м ²	130-150	140-160
2-ой слой г./м ²	130-150	140-160
Мах.кол-во г./м ²	300	300
Разбавление	15-30%	10-20%