

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>НАЗВАНИЕ</b>	<b>LFA 15x (PTO 60.30)</b>
<b>ОПИСАНИЕ</b>	<b>Полиуретановый прозрачный грунт-лак</b>
<b>ОТВЕРДИТЕЛЬ</b>	<b>LCB 185 - 50% (OU15)</b>
<b>РАЗБАВИТЕЛЬ</b>	<b>DIL.POL.UNIV 1A</b>

### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

*Тиксотропный, прозрачный полиуретановый грунт-лак с высоким сухим остатком, отличной шлифуемостью, твердостью и великолепным порозаполнением.*

### ПРИМЕНЕНИЕ:

*Рекомендуется для покрытия фасадов, дверей, стульев, элементов мебели, столярных изделий.*

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Удельный вес	985 ± 10 г/л
Сухой остаток	48% ± 1
Вязкость 'CF4	100" ± 2"
Время жизни	4 часа

Сушка (при комнатной температуре)

от пыли 15-20 мин.

на отлив 30-40 мин.

на глубину 8 часов

Глосность

LFA 151 50 ± 2

LFA 153 30 ± 2

LFA 154 20 ± 2

LFA 155 10 ± 2

### РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСХОД:

<i>Нанесение</i>	<i>Распыление AirMix</i>	<i>Распыление Airless</i>	<i>Лаконолиев</i>
<i>1-ый слой г./м<sup>2</sup></i>	<i>120-140</i>	<i>120-140</i>	<i>110-130</i>
<i>2-ой слой г./м<sup>2</sup></i>	<i>120-140</i>	<i>120-140</i>	<i>110-130</i>
<i>Мах.кол-во г./м<sup>2</sup></i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
<i>Разбавление</i>	<i>20-30%</i>	<i>10-20%</i>	<i>10-20%</i>