

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>НАЗВАНИЕ</b>	<b>LFA40x-SERIE</b>	
<b>ОПИСАНИЕ</b>	Лак полиуретановый прозрачный	
<b>ОТВЕРДИТЕЛЬ</b>	LCB185, LCB183	50%
<b>РАЗБАВИТЕЛЬ</b>	DIL.POL.UNIV 1A	

### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

*Тиксотропный, прозрачный, устойчивый к царапинам, твердый полиуретановый лак с высоким сухим остатком.*

### ПРИМЕНЕНИЕ:

*Рекомендуется для покрытия фасадов, дверей, стульев, элементов мебели.*

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Удельный вес		1,000 ± 0,05
Сухой остаток	Часть A	50% ± 2
	A+B	43% ± 2
Вязкость DIN6	Часть A	75"-80"
	A+B	30" ± 2
Время жизни		4 часа
Сушка (при комнатной температуре)	от пыли	10 мин.
	на отлип	20 мин.
	на глубину	6 часов

### МАТОВОСТЬ:

LFA 401	65 - 70
LFA 402	40 – 45
LFA 403	30 ± 2

### РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСХОД:

Нанесение	Распыление AirMix	Распыление Airless
1-ый слой г./м <sup>2</sup>	120-150	120-150
Мах.кол-во г./м <sup>2</sup>	180	180
Разбавление	20-30%	10-20%