

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>НАЗВАНИЕ</b>	<b>PPB 280</b>	
<b>ОПИСАНИЕ</b>	Грунт полиуретановый белый	
<b>ОТВЕРДИТЕЛЬ</b>	<b>OU 55</b>	<b>30% (по весу)</b>
<b>РАЗБАВИТЕЛЬ</b>	<b>DIL.POL.UNIV 1A</b>	<b>10-20%</b>

### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

*Тиксотропный, эластичный белый полиуретановый грунт с быстрой сушкой. Отлично шлифуется. Обладает высокой укрывной способностью.*

### ПРИМЕНЕНИЕ:

*Рекомендуется для покрытия МДФ, ППУ, дверей, различных пород древесины, элементов мебели, столярных изделий в целом.*

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Удельный вес (20°C)	Часть А	1,500 ± 0,05
	Часть В	0,980 ± 0,01
Сухой остаток	Часть А	71% ± 2
	А+В	61% ± 2
Вязкость (20°C)	Часть А	35" ± 3 CF8
	А+В	25" ± 2 CF4
Время жизни (20°C)		4 часа
Сушка (при комнатной температуре)	от пыли	15 мин.
	на отлип	60 мин.
	на глубину	Не менее 8 часов
Интервал между слоями без шлифовки		40 мин. - 4 часа
Шлифование (минимум)		6 часа
Нанесение отделочного слоя		8 часов

### РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСХОД:

Нанесение	Распыление AirMix	Распыление Airless
1-ый слой г./м <sup>2</sup>	120-150	120-150
2-ой слой г./м <sup>2</sup>	120-150	120-150
Мах.кол-во г./м <sup>2</sup>	400	400
Разбавление	15-20%	10-15%