

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАЗВАНИЕ	PPB 340	
ОПИСАНИЕ	Грунт полиуретановый белый	
ОТВЕРДИТЕЛЬ	OU 50	50%-по объему или 30% по весу
РАЗБАВИТЕЛЬ	DIL.POL.UNIV 1A	10-30%

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Белый полиуретановый грунт с хорошей вертикальностью. Обладает высокой укрывной способностью. Эластичный. Отлично шлифуется.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Рекомендуется для покрытия МДФ, элементов мебели, столярных изделий в целом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Удельный вес (20°C)	Часть А	1,600 ± 0,01
	Часть В	0,940 ± 0,01
Сухой остаток	Часть А	81% ± 2
	А+В	67% ± 2
Вязкость (20°C) CF8	Часть А	120" - 150"
Время жизни (20°C) Сушка (при комнатной температуре)		4 часа
	от пыли	20 мин.
	на отлип	40 мин.
	на глубину	Не менее 12 часов
Интервал между слоями без шлифовки		40 мин. - 12 часа
Шлифование (минимум)		6 часов
Нанесение отделочного слоя		8 часов

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСХОД:

Нанесение	Распыление AirMix	Распыление Airless
1-ый слой г./м ²	130-150	140-160
2-ой слой г./м ²	130-150	140-160
Мах.кол-во г./м ²	300	300
Разбавление	15-30%	10-20%