

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАЗВАНИЕ	PPT 233		
ОПИСАНИЕ	Грунт полиуретановый прозрачный		
ОТВЕРДИТЕЛЬ	OU 20	50%	
РАЗБАВИТЕЛЬ	DIL.POL.UNIV 1A	20-30%	

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тиксотропный, прозрачный, эластичный полиуретановый грунт с высоким сухим остатком и отличной шлифуемостью.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Рекомендуется для покрытия фасадов, дверей, карнизов, стульев, элементов мебели, столярных изделий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Удельный вес (20°C)		0,970 ± 0,01
Сухой остаток (teorico)		
	Часть A	49% ± 2
	A+B	42% ± 2
Вязкость (20°C) 'CF4		
	Часть A	65" ± 2
	A+B	25" ± 1
Время жизни (20°C)		4 часа
Сушка (при комнатной температуре)		
	от пыли	15 мин.
	на отлип	30 мин.
	на глубину	Не менее 8 часов
Интервал между слоями без шлифовки		30 мин. - 2 часа
Шлифование (минимум)		4 часа
Нанесение отделочного слоя		8 часов

ПРИМЕЧАНИЕ:

Продукт готов к применению в электростатическом поле с использованием специального разбавителя.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСХОД:

Нанесение	Распыление AirMix	Распыление Airless	Эл.Статика.
1-ый слой г./м ²	120-150	120-150	100-150
2-ой слой г./м ²	120-150	120-150	100-150
Мах.кол-во г./м ²	350	350	250
Разбавление	15-25%	10-20%	20-30%