

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАЗВАНИЕ	PTL 100	
ОПИСАНИЕ	Лак полиуретановый лянцевый	
ОТВЕРДИТЕЛЬ	OU 101 (универсальный)	100%
РАЗБАВИТЕЛЬ	DILUENTE SPECIALE SV 104	10-40%

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Обеспечивает твердую, гладкую поверхность.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Рекомендуется для покрытия фасадов, дверей, мебели, столярных изделий в целом, гробов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:		
Удельный вес (20°C)	Часть А	1,010 ± 0,05
	Часть В	0,950 ± 0,05
Сухой остаток	Часть А	52% ± 2
	Часть А + В	50% ± 2
Вязкость (20°C)' CF4	Часть А	25"± 3
	Часть А + В	17"± 1
Время жизни (20°C)		Минимум 4 часа
Сушка (при комнатной температуре)	от пыли	15 мин.
	на отлип	30 мин.
	на глубину	Не менее 24 часов
МАТОВОСТЬ (60°):		
	PTL 100	100

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСХОД:

Нанесение	Распыление AirMix	Распыление Airless
1-ый слой г./м ²	120-150	110-140
Мах. кол-во г./м ²	200	200
Разбавление	10-50%	10-30%