

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>НАЗВАНИЕ</b>	<b>PTO 60.SERIE</b>	
<b>ОПИСАНИЕ</b>	Лак полиуретановый прозрачный	
<b>ОТВЕРДИТЕЛЬ</b>	<b>OU 15</b>	<b>50%</b>
<b>РАЗБАВИТЕЛЬ</b>	<b>DIL.POL.UNIV 1A</b>	<b>20-30%</b>

### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

*Прозрачный, твердый, устойчивый к царапинам полиуретановый лак с отличной вертикальностью. Обладает увеличенным временем жизнеспособности смеси.*

### ПРИМЕНЕНИЕ:

*Рекомендуется для покрытия дверей, стульев, элементов мебели.*

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Удельный вес (20°C)		0,970 ± 0,10
Сухой остаток (teorico)	Часть А	43% ± 2
Вязкость (20°C)' CF4	Часть А	55± 2"
Время жизни (20°C)		>6 часов
Сушка (при комнатной температуре)	от пыли	15 мин.
	на отлип	30 мин.
	на глубину	Не менее 8 часов

### МАТОВОСТЬ (60°):

PTO 60.05	5
PTO 60.10	10 – 15
PTO 60.20	20 – 25
PTO 60.30	30 – 35
PTO 60.40	40 – 45
PTO 60.60	60 – 65
PTO 60.90	90 – 95

### РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСХОД:

Нанесение	Распыление AirMix	Распыление Airless
1-ый слой г./м <sup>2</sup>	120-150	120-150
Мах.кол-во г./м <sup>2</sup>	180	180
Разбавление	20-30%	10-20%