

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАЗВАНИЕ	PTO 60.SERIE	
ОПИСАНИЕ	Лак полиуретановый прозрачный	
ОТВЕРДИТЕЛЬ	OU 15	50%
РАЗБАВИТЕЛЬ	DIL.POL.UNIV 1A	20-30%

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Прозрачный, твердый, устойчивый к царапинам полиуретановый лак с отличной вертикальностью. Обладает увеличенным временем жизнеспособности смеси.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Рекомендуется для покрытия дверей, стульев, элементов мебели.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Удельный вес (20°C)		0,970 ± 0,10
Сухой остаток (teorico)	Часть А	43% ± 2
Вязкость (20°C) 'CF4	Часть А	55 ± 2"
Время жизни (20°C)		>6 часов
Сушка (при комнатной температуре)	от пыли	15 мин.
	на отлип	30 мин.
	на глубину	Не менее 8 часов

МАТОВОСТЬ (60°):

PTO 60.05	5
PTO 60.10	10 – 15
PTO 60.20	20 – 25
PTO 60.30	30 – 35
PTO 60.40	40 – 45
PTO 60.60	60 – 65
PTO 60.90	90 – 95

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСХОД:

Нанесение	Распыление AirMix	Распыление Airless
1-ый слой г./м ²	120-150	120-150
Мах.кол-во г./м ²	180	180
Разбавление	20-30%	10-20%