

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>НАЗВАНИЕ</b>	<b>PTO 80.SERIE</b>	
<b>ОПИСАНИЕ</b>	Лак полиуретановый прозрачный	
<b>ОТВЕРДИТЕЛЬ</b>	<b>OU 20</b>	<b>50%</b>
<b>РАЗБАВИТЕЛЬ</b>	<b>DIL.POL.UNIV 1A</b>	<b>20-30%</b>

### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

*Тиксотропный, прозрачный, устойчивый к царапинам, твердый полиуретановый лак с высоким сухим остатком.*

### ПРИМЕНЕНИЕ:

*Рекомендуется для покрытия фасадов, дверей, стульев, элементов мебели.*

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Удельный вес (20°C)		1,000 ± 0,05
Сухой остаток (teorico)	Часть A	50% ± 2
	A+B	43% ± 2
Вязкость (20°C) ' DIN6	Часть A	75"-80"
	A+B	30" ± 2
Время жизни (20°C)		4 часа
Сушка (при комнатной температуре)	от пыли	10 мин.
	на отлип	20 мин.
	на глубину	Не менее 6 часов

### МАТОВОСТЬ (60°):

PTO 80.30	30 ± 2
PTO 80.45	40 – 45
PTO 80.70	65 – 70

### РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСХОД:

Нанесение	Распыление AirMix	Распыление Airless
1-ый слой г./м <sup>2</sup>	120-150	120-150
Мах.кол-во г./м <sup>2</sup>	180	180
Разбавление	20-30%	10-20%