

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАЗВАНИЕ	TBL 101	
ОПИСАНИЕ	Эмаль полиуретановая белая глянцевая	
ОТВЕРДИТЕЛЬ	OU 101 (универсальный)	100%
ОТВЕРДИТЕЛЬ	OU 100 (не желтеющий)	100
РАЗБАВИТЕЛЬ	DILUENTE SPECIALE SV 104	10-40%

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Высокоукрывная белая полиуретановая. Обеспечивает твердую, гладкую поверхность. Глянцевая.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Рекомендуется для покрытия фасадов, дверей, мебели, столярных изделий в целом, гробов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

<i>Удельный вес (20°C)</i>	<i>Часть А</i>	<i>1,340 ± 0,05</i>
<i>Сухой остаток</i>	<i>Часть А</i>	<i>71% ± 2</i>
<i>Вязкость (20°C) 'CF6</i>	<i>Часть А</i>	<i>30" ± 3</i>
<i>Время жизни (20°C)</i>		<i>4 часа</i>
<i>Сушка (при комнатной температуре)</i>		
	<i>от пыли</i>	<i>20 мин.</i>
	<i>на отлип</i>	<i>40 мин.</i>
	<i>на глубину</i>	<i>Не менее 24 часов</i>

МАТОВОСТЬ (60°):

TBL 200 *95 - 100*

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСХОД:

<i>Нанесение</i>	<i>Распыление AirMix</i>	<i>Распыление Airless</i>
<i>1-ый слой г./м²</i>	<i>150-180</i>	<i>150-180</i>
<i>Мах. кол-во г./м²</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
<i>Разбавление</i>	<i>15-40%</i>	<i>10-30%</i>